SUDAK RENFORT PP

Trame de renfort en polypropylène pour systèmes d'étanchéité liquide (SEL)

Description produit

SUDAK RENFORT PP est une grille de renfort en polypropylène, de maille 4 × 4 mm et de grammage 145 g/m², insensible aux alcalis. Marouflée dans le revêtement d'étanchéité **SUDAK ETANCHE 151 R**, elle arme le système, améliore sa résistance à la fissuration et répartit les contraintes au droit des points singuliers.

Domaines d'application

- Renfort du système d'étanchéité liquide **SUDAK ETANCHE 151 R** : réservoirs, bassins, piscines, douches, terrasses et balcons.
- Traitement des zones sensibles : angles, gorges mur/radier, fissures, reprises de bétonnage, changements de support.
- Renfort anti-fissuration des enduits et revêtements à base de liant hydraulique.

Avantages

- Haute résistance mécanique et bonne durabilité.
- Polypropylène insensible aux alcalis et imputrescible : parfaitement compatible avec les revêtements à base de ciment.
- Limite la fissuration du revêtement (effet anti-fissure).
- Maille ouverte de 4 × 4 mm : bonne pénétration du revêtement et marouflage facile.
- Légère, souple et facile à découper et à mettre en œuvre.

Données techniques

Caractéristique	Valeur
Nature	Grille en polypropylène
Grammage	145 g/m²
Maille	4 × 4 mm
Couleur	Blanc
Largeur du rouleau	1 m
Longueur du rouleau	50 m

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul • Tél. +212 5 28 24 52 67 • contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com

Mise en œuvre avec SUDAK ETANCHE 151 R

- Préparer le support selon la fiche technique de SUDAK ETANCHE 151 R : support propre, sain et humidifié, sans eau ruisselante. Réparer les parties dégradées avec SUDAK REP R4 et arrêter les venues d'eau avec SUDAK MORTIER RAPID.
- Appliquer une première couche de **SUDAK ETANCHE 151 R** d'environ 0,5 mm d'épaisseur.
- Dérouler immédiatement **SUDAK RENFORT PP** sur la couche fraîche et la maroufler à la lisseuse ou à la brosse jusqu'à ce qu'elle soit entièrement noyée, sans pli ni bulle d'air.
- Recouvrir les lés entre eux de 10 cm minimum ; découper la trame pour suivre angles et points singuliers.
- Sur la couche encore fraîche, appliquer une couche supplémentaire d'au moins 1 mm, de sorte que la première couche totalise au moins 1,5 mm.
- Après au moins 6 heures à +20 °C, appliquer la seconde couche de **SUDAK ETANCHE 151 R** à raison d'environ 1 mm.
- Respecter les conditions d'application, de cure et de mise en eau indiquées dans la fiche technique de SUDAK ETANCHE 151 R.

Conditionnement

SUDAK RENFORT PP est livré en rouleaux de 1 m de largeur et 50 m de longueur.

Stockage

Stocker à l'abri, dans un endroit sec, dans l'emballage d'origine, à l'abri du soleil direct et des fortes chaleurs. Éviter d'écraser ou de plier les rouleaux.

Hygiène et sécurité

Produit non dangereux. Porter des gants lors de la mise en œuvre avec le revêtement SUDAK ETANCHE 151 R et se reporter à la fiche de données de sécurité de ce dernier.

Note importante

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur l'expérience de chantier et des essais de laboratoire, et sont données à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu. SUDAK MAROC se réserve le droit de modifier les informations de ce document sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version antérieure.

Qualité et maîtrise

Tous les produits SUDAK fabriqués sur notre site d'Aït Melloul (Maroc) sont produits dans le cadre d'un système de management de la qualité certifié par un organisme indépendant conforme aux exigences de la norme **ISO 9001:2015** (SGS – certificat n° MA26/00000026, valide jusqu'au 04/05/2029).





FT_SUDAK_RENFORT PP_Version 5_du 22-11-2026