SUDAK DECOFFRAGE-HR

Huile de décoffrages à hautes performances

Description

SUDAK DECOFFRAGE-HR est agent universel de démoulage pour béton prêt à l'emploi à base d'huile minérale et d'additives spéciaux, il agit comme barrière de séparation entre le béton et la peau du coffrage.

Domaines d'utilisations

- Pour panneaux non absorbant (par ex. acier), bakélisé, contreplaqué lisse ou bois à grain dense, bois de sciage poreux ou brut.
- Convient pour tous les coffrages conventionnels, aussi bien que les glissant et auto-grimpant.
- Brouettes, truelles, seaux, et autres outils de construction.
- Pour les moules en travaux préfabriqués et les chantiers résidentiels, infrastructure, fluvial et maritime.

Avantages

- Aide à produire des parements en béton de finition lisse, sans bullage, uniforme et résistant.
- Réduit les coûts de réparation du béton.
- Protège et préserve les coffrages en acier.
- Odeur particulièrement douce.
- Ralentit la corrosion.

Support Technique

SUDAK MAROC un service complet : assistance technique sur site, conseils sur l'utilisation des produits, essais d'évaluation et conseils sur les équipements à utiliser. Les données techniques et orientations peuvent être fournies à la demande.

Notes d'Application

Informations générales

SUDAK DECOFFRAGE-HR est un agent de démoulage à base minérale non hydrosoluble pour coffrages lisses.

Application

Veuillez-vous reporter à la fiche technique « Conseils d'application généraux pour les agents de démoulage SUDAK MAROC».

SUDAK DECOFFRAGE-HR ne contient pas d'émulsifiants. L'humidité n'affecte donc pas le film de séparation appliqué et il est largement résistant à la pluie. Cependant, en cas de fortes pluise et en raison de l'abrasion mécanique, le film de séparation doit être protégé. Si les moules sont laissés exposés pendant une période

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul • Tél. +212 5 28 24 52 67 • contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com

prolongée, la zone de coffrage traitée doit être inspectée, et si elle est endommagée, elle doit être traitée à nouveau avec **SUDAK DECOFFRAGE-HR**.

À des températures inférieures à zéro, la viscosité et la consistance du produit changent. L'obscurcissement, causé par le gel, disparaîtra lorsque le produit est réchauffé. L'efficacité optimale du SUDAK DECOFFRAGE- HR est obtenue à des températures supérieures à 0 ° C.

Données techniques

Caractéristique	Unité	Valeur	Commentaire
Densité	g/ cm3	approx. 0.84	-
Consommation	L/m2	approx. 30 - 60	Non absorbant (Métallique, bakélisé...)
		approx. 20 - 40 approx. 16 - 24 Madrier en bois brut et poreux	Absorbant (Contreplaqué, bois lisse...)
Point éclair Les spécifications de propriétés sont basées sur des tests de laboratoire et peuvent varier dans l'application pratique. Pour déterminer l'aptitude technique individuelle, des essais d'aptitude préliminaires doivent être effectués dans les conditions d'application réelle.	°C	65	Selon DIN 51755

Caractéristiques

Base	Huile minérale avec additifs
Couleur	Jaune claire
Consistance	Liquide
Stockage	12 mois
Conditionnements	1 000 L en cubitainer 200 L en Fût 25 L en bidon

Hygiène et sécurité

SUDAK DECOFFRAGE-HR est classé en Classe 1, GISCODE : BTM 30. Evitez le contact avec la peau et les yeux ainsi d'avaler le produit. Des gants et des lunettes de protection appropriés doivent être portés. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

*Pour plus d'informations, consultez la Fiche de Données de Sécurité disponible pour ce produit.

Note importante

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur l'expérience de chantier et des essais de laboratoire, et sont données à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu. SUDAK MAROC se réserve le droit de modifier les informations de ce document sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version antérieure.

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul • Tél. +212 5 28 24 52 67 • contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com

Qualité et maîtrise

Tous les produits SUDAK fabriqués sur notre site d'Aït Melloul (Maroc) sont produits dans le cadre d'un système de management de la qualité certifié par un organisme indépendant conforme aux exigences de la norme **ISO 9001:2015** (SGS – certificat n° MA26/00000026, valide jusqu'au 04/05/2029).





FT_SUDAK_DECOFFRAGE-HR_Version 5_du 22-11-2026