# SUDAK DESAC 24

**Désactivant de surface, prêt à l'emploi, pour béton lavé**

## Description

**Granulats de 6 à 15mm – profondeur de désactivation 2 à 4 mm**

## Description

Le désactivant de surface **SUDAK DESAC 24** constitue une méthode simple et économique pour exposer l'agrégat des surfaces horizontales en béton. Il permet d'obtenir une variété de coloris et de textures sur les trottoirs, les terrasses, les promenades et les marches.

## Domaines d'application

- Trottoirs,
- Entrées,
- Terrasses,
- Promenades,
- Escaliers,
- Plages de piscine,
- Agrégats apparents.

## Avantages

- Convient à une grande variété d'environnements,
- Excellents résultats sur la surface supérieure,
- Identification facile,
- Convient à différents profils de surface,
- Aucun solvant, aucune odeur, pas de problèmes d'émanations ou d'inflammabilité.

## Propriétés

| | |
|---|---|
| Couleur | Bleu |
| Densité | Env. 1 |
| pH | Env. 8 |
| Teneur en COV | 0 g/L |

FT_SUDAK_DESAC 24_Version 5_du 22-11-2026

## Principes et recommandation

## Mise en place du béton :

1. Préparez un mélange de béton qui répondra aux exigences structurelles et architecturales.

2. Coulez le béton et nivelez-le à l'aide d'une règle à araser, d'une truelle ou d'une taloche. Ne damez pas et ne travaillez pas trop la surface supérieure, car vous risquez d'enfoncer l'agrégat sous la surface et de diminuer la profondeur et l'uniformité de l'exposition.

3. Utilisez une taloche en bois ou une lisseuse à long manche pour travailler la surface supérieure. Ne travaillez pas trop la surface supérieure avec une truelle en acier, car cela pourrait la fermer, ce qui limiterait la pénétration du désactivant.

4. Il est possible d'ajouter de l'agrégat sur la surface supérieure, en prenant soin de l'enrober complètement avec la pâte de ciment. (Un compacteur vibrant peut être très utile pour cette opération.)

**Homogénéisation du désactivant :**Retournez le bidon de **SUDAK DESAC 24**, agiter et secouez-le bien avant de le mettre dans le pulvérisateur.

1. Pulvérisez le désactivant **SUDAK DESAC 24** dès que l'eau de surface a disparu (après environ 30 minutes, selon les conditions météorologiques).

2. Pour pulvériser le désactivant **SUDAK DESAC 24** sur la surface supérieure du béton, utilisez un pulvérisateur de jardin ordinaire à basse pression à un taux de couverture de 4 à 6 m2 /L.

3. Protéger les zones adjacentes des projections, car le désactivant pourrait les tacher.

**Lavage à l'eau:**La surface traitée peut être lavée le jour même du coulage du béton. Cependant, le choix du moment est critique et de nombreux facteurs, comme ceux détaillés ci-dessous, doivent être pris en compte afin de garantir une finition acceptable.

**Remarque :** Vous devez tenir compte de tout ce qui peut affecter la prise du béton, comme la température ambiante, le vent, le fait que le béton soit en plein soleil ou à l'ombre, ou coulé sur un terrain plat ou en pente. Avec autant de variables à considérer, il est impossible de donner un délai pour le lavage de la surface du béton. En conséquence, il faut procéder comme suivant :

Dès que le béton a suffisamment durci (assez pour supporter le poids d'une personne), lavez une petite superficie pour vérifier la profondeur de la désactivation. Si la désactivation est trop profonde, attendez une heure et vérifiez de nouveau. Si la désactivation est suffisante, arrosez la surface supérieure au jet d'eau et utilisez un balai ou une brosse rigide pour éliminer la matrice désactivé et exposer l'agrégat. L'eau sous forte pression est plus efficace et devrait être utilisée si cela est possible.

## Pour obtenir de meilleurs résultats

Le Désactivant de surface **SUDAK DESAC 24** doit être appliqué immédiatement après la disparition de l'eau de surface ou de ressuage. Un retard dans l'application affectera la profondeur de la gravure.

Ne conservez pas le produit dans un pulvérisateur métallique pendant plus de 2 à 3 heures.

La température maximale recommandée pour le béton est de 35 °C .

Puisque le béton traité finira par durcir, il est nécessaire de vérifier régulièrement la surface pour déterminer la profondeur de la gravure. S'il fait très chaud ou si vous utilisez du ciment prise mer, vérifiez la surface plus tôt et plus fréquemment.

FT_SUDAK_DESAC 24_Version 5_du 22-11-2026

## Essai de convenance

Des compétences et de la pratique sont nécessaires pour obtenir une finition architecturale de haute qualité. Des échantillons et des maquettes reproduisant les conditions réelles de production sont essentielles pour obtenir une finition représentative en vue de l'approbation avant le début des travaux.

Certaines variables importantes devraient être contrôlées pour se rapprocher le plus possible des conditions réelles : consommation du désactivant et méthode d'application, formulation et affaissement du béton, adjuvants, température du béton, vibration, épaisseur du béton, durée de cure et méthode de nettoyage.

Ceci est particulièrement important avec les désactivations peu profondes, qui sont plus affectées par les conditions changeantes.

Les changements dans les formulations du béton (ciment, sable, agrégat et eau), la teneur en adjuvants, la température et tout autre facteur influençant le développement de la résistance à la compression doivent

être réduits au minimum. Si vous utilisez du ciment blanc ou de type prise mer dans le mélange de béton de surface, consultez-nous.

## Conditionnement

Bidon en plastic de 25 L

Fût en plastique de 208 L

## Entreposage et manutention

Conservez le produit dans un contenant non ouvert et entreposez-le dans un endroit frais, propre et sec, entre 4 et 45 °C. Protégez du gel.

## Données de sécurité

Veuillez noter les informations et conseils de sécurité figurant sur les étiquettes d'emballage et les fiches de données de sécurité.

## Note importante

*Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur l'expérience de chantier et des essais de laboratoire, et sont données à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu. SUDAK MAROC se réserve le droit de modifier les informations de ce document sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version antérieure.*

## Qualité et maîtrise

Tous les produits SUDAK fabriqués sur notre site d'Aït Melloul (Maroc) sont produits dans le cadre d'un système de management de la qualité certifié par un organisme indépendant conforme aux exigences de la norme **ISO 9001:2015** (SGS – certificat n° MA26/00000026, valide jusqu'au 04/05/2029).







FT_SUDAK_DESAC 24_Version 5_du 22-11-2026