SUDAK CLASSIC-B

MORTIER COLLE - CLASSE C1T

Description

SUDAK CLASSIC-B à adhérence normale avec un temps ouvert modéré, adapté pour la pose de carrelage mural ou au sol en intérieur. SUDAK CLASSIC-B offre aux poseurs une maniabilité ambiante grâce à ça parfaite composition.

.

Domaines d'utilisation

- Pose de carrelage en intérieur (murs et sols)
- Supports : béton, chape ciment, enduits traditionnels
- Usage courant pour carrelage standard, petits et moyens formats
- Non adapté à l'extérieur, aux sols chauffants ou supports déformables

Conditions d'application

Paramètre	Valeur indicative
Température d'application	+5°C à +35°C
Durée d'utilisation du mélange	2 à 4 heures
Temps ouvert	≥ 20 minutes
Temps d'ajustabilité	Environ 20 à 25 minutes
Délai de jointoiement (mur/sol)	Mur : 12 h / Sol : 24 h
Mise en service complète	Après 7 jours (sols)

Conditionnement et stockage

- Conditionnement standard : sac papier 25 kg
- Rendement moyen : 3 à 5 kg/m² (selon format et support)
- Stockage : 12 mois en sac fermé, au sec

Avantages

- Délai de pose modéré pour un meilleur confort
- Bonne maniabilité pour travaux standards
- Adapté à la pose murale ou au sol sans contrainte particulière

Couleurs : BLANC

NM EN 12004 DTU 52.2	**Sol et Mur Intérieur et Extérieur**
Faïence traditionnelle (≤20x20 cm)	
Zellige standard	
Carreaux de terre cuite (format moyen)	
Grès cérame standard	



Propriété	**Exigence C1T**
Adhérences : • Initiale • Après immersion dans l'eau • Après action de la chaleur • Après cycles gel/dégel	 ≥ 0.5 MPa ≥ 0.5 MPa ≥ 0.5 MPa ≥ 1.0 MPa
Temps ouvert (≥ 20 min)	≥ 0,5 MPa
Glissement vertical	≤0.5mm
Déformabilité	NC

FT_SUDAK_CLASSIC-B_Version 5_du 22-11-2026

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul• Tél. +212 5 28 24 52 67•
contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com

SUDAK CLASSIC-B

MORTIER COLLE - CLASSE C1T

Notes

Note importante

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur l'expérience de chantier et des essais de laboratoire, et sont données à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu. SUDAK MAROC se réserve le droit de modifier les informations de ce document sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version antérieure.

Qualité et maîtrise

Tous les produits SUDAK fabriqués sur notre site d'Aït Melloul (Maroc) sont produits dans le cadre d'un système de management de la qualité certifié par un organisme indépendant conforme aux exigences de la norme **ISO 9001:2015** (SGS – certificat n° MA26/00000026, valide jusqu'au 04/05/2029).

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul• Tél. +212 5 28 24 52 67•
contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com