SUDAK TOP 100 M

MORTIER COLLE - CLASSE C2TE

Description

SUDAK TOP 100 M amélioré à adhérence élevée, avec temps ouvert allongé (E) et glissement réduit (T). Il est destiné aux travaux de pose de carrelage en intérieur comme en extérieur, notamment sur des supports difficiles ou dans des conditions climatiques contraignantes..

Domaines d'utilisation

- Pose de carrelage en intérieur et extérieur
- Adapté aux murs et sols, même en surfaces verticales
- Recommandé pour :
  - Grès cérame, faïence, terres cuites
  - Pierres naturelles (non sensibles à l'humidité)
  - Carrelage de grands formats
- Pose sur : chape ciment, béton, anciens carrelages, enduits, béton cellulaire, etc.
- Convient aux locaux secs et humides (classes d'exposition EA à EC), ainsi qu'aux piscines et bassins, tant à usage privatif que public.

Conditions d'application

Paramètre	Valeur indicative
Température d'application	+5°C à +35°C
Durée d'utilisation du mélange	3 à 5 heures
Temps ouvert	≥ 30 minutes
Temps d'ajustabilité	Environ 40 minutes
Délai de jointoiement	24 h
Mise en service complète	Après 7 jours (sols)
Eau de gâchage par sac	6,25 Ltrs ±2%

Conditionnement et stockage

- Conditionnement standard : sac papier kraft 25 kg
- Rendement moyen : 3 à 5kg en simple encollage et de 7 à 8kg en double encollage
- Stockage : 12 mois en sac fermé, au sec

Avantages

- Très bonne tenue verticale : idéal pour la pose murale
- Temps ouvert allongé : plus de confort au poseur
- Adhérence améliorée pour supports complexes
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Bonne résistance aux contraintes climatiques

Couleurs : GRIS - BLANC

NM EN 12004 DTU 52.2	**Sol et Mur Intérieur et Extérieur**

Grands formats
Marbre, travertin, pierre naturelle
Grès cérame technique épais
Carreaux à faible absorption

Propriété	Exigence C2TE
Adhérences : • Initiale • Après immersion dans l'eau • Après action de la chaleur • Après cycles gel/dégel	 ≥ 1.0 MPa ≥ 1.0 MPa ≥ 1.0 MPa ≥ 1.0 MPa
Temps ouvert allongé (≥ 30 min)	≥ 0,5 MPa
Glissement vertical	≤0.5mm
Déformabilité	NC





ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

- **FDES disponible** — Réf. FDES-SUDAK-TOP100M-V3-2025
- **ACV réalisée** — Conforme NF EN 15804 / ISO 14025
- **Impact carbone (GWP)** — 0,35–0,55 kg CO_2 éq. / kg
- **Faibles émissions COV** — Qualité air intérieur classée A+
- **Chrome VI** — Teneur < 2 mg/kg (conforme EN 197-1)
- **Compatible projets** — RE2020, HQE, LEED, BREEAM

FDES disponible sur demande : contact@sudakmaroc.com

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul• Tél. +212 5 28 24 52 67•
contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com

SUDAK TOP 100 M

MORTIER COLLE - CLASSE C2TE

Notes

Note importante

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur l'expérience de chantier et des essais de laboratoire, et sont données à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu. SUDAK MAROC se réserve le droit de modifier les informations de ce document sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version antérieure.

Qualité et maîtrise

Tous les produits SUDAK fabriqués sur notre site d'Aït Melloul (Maroc) sont produits dans le cadre d'un système de management de la qualité certifié par un organisme indépendant conforme aux exigences de la norme **ISO 9001:2015** (SGS – certificat n° MA26/00000026, valide jusqu'au 04/05/2029).

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul• Tél. +212 5 28 24 52 67•
contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com