SUDAK SOL PARK EP

Revêtement époxy haute épaisseur sans solvant pour parkings et planchers de circulation

Description produit

SUDAK SOL PARK EP est un système de revêtement époxy multicomposant sans solvant, appliqué en épaisseur totale d'environ 1,0 à 2,0 mm sur les parkings en sous-sol et en rez-de-chaussée, ou sur les planchers de circulation intermédiaires présentant peu ou pas de mouvements structurels. Il donne une finition structurée antidérapante, en version trafic moyen ou trafic lourd. Il relève, en protection de surface du béton, de la norme EN 1504-2 (revêtement).

Domaines d'application

SUDAK SOL PARK EP forme un revêtement continu qui protège le béton contre les déversements liés aux véhicules : huiles, graisses, lubrifiants, carburants aviation et fluides de climatisation courants. Il offre en outre une bonne résistance chimique générale.

- Sites de production et de stockage automobile.
- Hangars et zones de maintenance aéronautique.
- Ateliers automobiles.
- Planchers de circulation et parkings.
- Passages piétons.

Avantages

- Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion.
- Application facile.
- Finition structurée antidérapante.
- Bonne résistance chimique générale.
- Entretien réduit.

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul • Tél. +212 5 28 24 52 67 • contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com

Données techniques

Caractéristique	Norme EN	Valeur
Durée pratique d'utilisation	—	40 min à 25 °C – 22 min à 40 °C
Temps de durcissement	—	15 h à 25 °C – 10 h à 40 °C
Température maximale de service	—	60 °C
Résistance en flexion (25 °C)	EN 13892-2	> 40 N/mm²
Résistance en traction (25 °C)	—	> 15 N/mm²
Glissance	EN 13036-4	85
Adhérence sur béton	EN 1542	Supérieure à la cohésion du béton

Valeurs typiques obtenues en laboratoire à 25 °C ; la colonne « Norme EN » indique la méthode d'essai européenne de référence. Les performances sur chantier peuvent varier selon les conditions d'application.

Conditionnement

SUDAK PRIM SOL EP (primaire)	12,4 kg
SUDAK SOL PARK EP (neutre)	25,4 kg
Pigment	0,6 kg
SUDAK ANTIGLISSE (granulats antidérapants à saupoudrer)	25 kg
SUDAK SOLVER CL	20 litres

Consommations et épaisseurs

Système	Résine mélangée	Épaisseur sèche
Trafic moyen	0,9 kg / 0,6 L de résine mélangée par m²	≈ 1,0 mm
Trafic lourd	1,5 kg / 1,0 L de résine mélangée par m²	≈ 2,0 mm

Couche	Kit mélangé	Trafic moyen	Trafic lourd
Primaire : SUDAK PRIM SOL EP neutre + 0,5 L SUDAK SOLVER CL	12,9 kg	—	0,2 kg/m²
1re couche : SUDAK SOL PARK EP + pigment (0,6 kg)	26 kg	0,35 kg/m²	0,62 kg/m²
SUDAK ANTIGLISSE saupoudré	25 kg	0,6 kg/m²	2,0 kg/m²
2e couche : SUDAK SOL PARK EP + pigment (0,6 kg)	26 kg	0,55 kg/m²	0,62 kg/m²

Nettoyage

Nettoyer les outils et le matériel avec le nettoyant SUDAK SOLVER CL tant que le produit n'a pas durci. Le produit durci ne s'élimine que mécaniquement.

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul • Tél. +212 5 28 24 52 67 • contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com

Stockage

Stocker à l'abri du soleil direct et de la pluie, sur palettes, hors sol. Éviter les compactages excessifs et protéger des températures extrêmes. En climat chaud, stocker dans un local climatisé. Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration prématurée du produit ou de l'emballage.

Hygiène et sécurité

Comme pour tout produit chimique, éviter le contact avec les yeux, la bouche, la peau et les denrées alimentaires (qui peuvent être contaminées par les vapeurs jusqu'au durcissement complet). Porter gants, lunettes et vêtements de protection. En cas de projection sur la peau ou dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. En cas d'ingestion accidentelle, consulter un médecin. Refermer les emballages après usage. Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Note importante

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur l'expérience de chantier et des essais de laboratoire, et sont données à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu. SUDAK MAROC se réserve le droit de modifier les informations de ce document sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version antérieure.

Qualité et maîtrise

Tous les produits SUDAK fabriqués sur notre site d'Aït Melloul (Maroc) sont produits dans le cadre d'un système de management de la qualité certifié par un organisme indépendant conforme aux exigences de la norme **ISO 9001:2015** (SGS – certificat n° MA26/00000026, valide jusqu'au 04/05/2029).





FT_SUDAK_SOL PARK EP_Version 5_du 22-11-2026