SUDAK PRIMER MS

Primaire d'adhérence monocomposant à base de silane pour mastics de joints

Description produit

SUDAK PRIMER MS est un primaire liquide monocomposant à base de silane modifié, en phase solvant, destiné à la préparation des lèvres de joints avant la pose des mastics SUDAK. Contrairement aux primaires filmogènes, il ne forme pas de couche : il pénètre le support et réagit, d'une part avec la surface, d'autre part avec le mastic, sur une épaisseur de quelques molécules. Il renforce ainsi chimiquement l'adhérence sans créer de troisième couche entre le support et le mastic.

Domaines d'application

- Primaire des mastics SUDAK MASTIC PS (polysulfure) et SUDAK MASTIK PU 202 (polyuréthane).
- Supports poreux : béton, mortier, brique, pierre, fibrociment, bois.
- Supports non poreux : acier inoxydable, céramique, fibre de verre.
- Particulièrement adapté aux joints fraîchement sciés dans les chaussées et dallages en béton.

Avantages

- Monocomposant, prêt à l'emploi.
- Adhérence renforcée chimiquement ; ne forme pas de film.
- Transparent : ne tache pas et ne modifie pas l'aspect du béton en cas de débordement.
- Recouvrable après 15 minutes : mise en œuvre rapide et gain de temps.
- Application facile à la brosse ou au rouleau.

Données techniques

Caractéristique	Valeur
Nature	Silane en phase solvant (xylène)
Couleur	Transparent
Masse volumique	0,87 ± 0,05 g/cm³
Épaisseur appliquée	Niveau moléculaire (ne forme pas de film)
Délai minimal avant pose du mastic à 23 °C	15 minutes
Délai maximal avant pose du mastic à 23 °C	24 heures
Température d'application	+5 à +40 °C

FT_SUDAK_PRIMER MS_Version 5_du 22-11-2026

Consommation

15 à 25 m² par litre selon la texture et la porosité du support.

Préparation des supports

- Les lèvres du joint doivent être parfaitement sèches, propres et saines, exemptes de poussière, de laitance, d'huile, de graisse, de peinture et de toute partie non adhérente.
- Préparer de préférence par sablage ou meulage mécanique, ou par brossage métallique énergique, puis souffler à l'air comprimé déshuilé.
- Les contaminants ayant pénétré le béton doivent être dissous avec un produit adapté, puis la surface nettoyée au détergent et rincée à l'eau ; laisser sécher.

Application

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5 °C.
- Verser la quantité nécessaire dans un récipient propre et refermer aussitôt l'emballage d'origine.
- Appliquer une couche généreuse à la brosse souple ou au rouleau sur les lèvres du joint.
- Appliquer **SUDAK PRIMER MS avant** la mise en place du fond de joint SUDAK FOND JOINT : le solvant qu'il contient pourrait l'endommager.
- Laisser sécher au moins 15 minutes (hors poisse) avant de poser le mastic, et poser le mastic dans les 24 heures ; au-delà, appliquer une nouvelle couche de primaire.
- Assurer une ventilation suffisante pendant l'application.
- Sur granit, marbre, pierre naturelle et matériaux composites, faire un essai préalable : l'action pénétrante du primaire peut provoquer une coloration.

Conditionnement

SUDAK PRIMER MS est livré en bidons de 2,5 kg.

Nettoyage

Nettoyer les outils immédiatement après usage avec SUDAK SOLVER CL.

Stockage

Stocker à l'abri du soleil, dans un local sec et couvert, entre +10 et +30 °C, emballage fermé. En climat chaud, stocker dans un local climatisé. Durée de conservation : 12 mois en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité

Produit inflammable contenant des solvants. Tenir à l'écart de toute flamme ou source d'ignition ; ne pas fumer. Utiliser dans des locaux bien ventilés et éviter d'inhaler les vapeurs. Porter gants, lunettes et masque. En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais et consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire pendant au moins 5 minutes et consulter un médecin. En cas d'incendie, utiliser du CO_2, de la poudre ou de la mousse. Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul • Tél. +212 5 28 24 52 67 • contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com

Note importante

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur l'expérience de chantier et des essais de laboratoire, et sont données à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu. SUDAK MAROC se réserve le droit de modifier les informations de ce document sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version antérieure.

Qualité et maîtrise

Tous les produits SUDAK fabriqués sur notre site d'Aït Melloul (Maroc) sont produits dans le cadre d'un système de management de la qualité certifié par un organisme indépendant conforme aux exigences de la norme **ISO 9001:2015** (SGS – certificat n° MA26/00000026, valide jusqu'au 04/05/2029).



FT_SUDAK_PRIMER MS_Version 5_du 22-11-2026