SUDAK DECAP CEM

Agent décapant de laitance de ciment, mortier et béton

Identification

SUDAK DECAP CEM est un décapant acide concentré spécialement formulé pour éliminer efficacement les résidus de ciment, les dépôts de mortier et la laitance de béton sur les surfaces de maçonnerie. Ce produit prépare idéalement les supports en béton, brique et pierre avant l'application de revêtements tels que peintures, résines ou systèmes d'étanchéité. Sa formulation active permet également de supprimer les efflorescences et autres taches minérales, garantissant une surface parfaitement propre et optimale pour les traitements ultérieurs.

Utilisations

- **Nettoyage des matériaux de construction** : Décapage des briques, pierres et autres supports minéraux et céramique encrassés par des résidus de construction.
- **Préparation des surfaces en béton** : Élimination de la laitance, des résidus de ciment et des dépôts de mortier avant l'application de revêtements (peintures, résines, colles, etc.).
- **Traitement des efflorescences** : Élimination des taches blanches (sels minéraux) sur les surfaces en béton ou en pierre.
- **Préparation avant réparation** : Nettoyage approfondi des zones endommagées avant des travaux de réparation (injection, ragréage, etc.).
- **Nettoyage des outils et bétonnières** : Enlèvement des vieilles couches de ciment ou de mortier durcis.

Avantages

- N'abîme pas le matériau de base si bien utilisé.
- Dissout rapidement les résidus de ciment, laitance de mortier et efflorescences.
- Gain de temps et de main-d'œuvre par rapport aux méthodes mécaniques (meulage, sablage, etc.).
- Convient au béton, brique, pierre et carrelage (vérifier la compatibilité pour les matériaux sensibles).
- Action rapide (temps de pose généralement entre 5 et 20 minutes).
- Réduit les coûts liés aux outils mécaniques ou aux nettoyages répétés.
- Nettoyage uniforme, sans traces d'outils ou zones irrégulières.

Support technique

SUDAK MAROC offre un service complet : assistance technique sur site, conseils sur l'utilisation des produits, essais d'évaluation et conseils sur les équipements à utiliser. Les données techniques et orientations peuvent être fournies pour les adjuvants et aussi pour les autres produits destinés aux travaux spéciaux.

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul • Tél. +212 5 28 24 52 67 • contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com

Propriétés

Base chimique	Mélange d'acide en phase aqueuse
Densité	1,08 à 20°C
pH	Inf à 3

.

Mode d'emploi

- **1. Préparation** :
- Porter des **EPI** (gants chimiques, lunettes, masque).
- Ventiler la zone.
- **2. Dilution** :
- Diluer avec de l'eau selon les besoins (ex. : 1:3 pour les dépôts légers).
- **3. Application** :
- Appliquer au pinceau, rouleau ou pulvérisateur basse pression.
- Laisser agir 5–15 minutes (ne pas laisser sécher).
- **4. Rinçage** :
- Rincer abondamment à l'eau claire.
- (Optionnel) Neutraliser avec une solution alcaline.

Conditionnement

SUDAK DECAP CEM est disponible en bidons de 2 Litres et 5 litres..

Notes Importantes

SUDAK DECAP CEM est à base d'acide et doit être manipulé avec précaution**.** Les vapeurs acides du produit concentré peuvent endommager les surfaces environnantes, notamment en provoquant la rouille de l'acier non protégé. En cas de doute sur son effet sur un matériau, testez préalablement sur une petite zone avant application générale.

Stockage

Le **SUDAK DECAP CEM** a une durée de conservation de 12 mois si conservé dans un endroit sec et dans ses contenants d'origine fermés à une température située entre 5°C et 35°C. Ne pas laissez exposé au rayon du soleil.

Hygiène et sécurité

Tout utilisateur doit systématiquement consulter la dernière FDS avant utilisation, document de référence contenant les caractéristiques physico-chimiques, les risques toxicologiques/écotoxicologiques et les prescriptions de sécurité. La FDS régit les procédures de manipulation, conditions de stockage et méthodes d'élimination conformément à la réglementation en vigueur. Une vérification de sa version actualisée est obligatoire préalablement à toute intervention.

FT_SUDAK_DECAP CEM_Version 5_du 22-11-2026

Note importante

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur l'expérience de chantier et des essais de laboratoire, et sont données à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu. SUDAK MAROC se réserve le droit de modifier les informations de ce document sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version antérieure.

Qualité et maîtrise

Tous les produits SUDAK fabriqués sur notre site d'Aït Melloul (Maroc) sont produits dans le cadre d'un système de management de la qualité certifié par un organisme indépendant conforme aux exigences de la norme **ISO 9001:2015** (SGS – certificat n° MA26/00000026, valide jusqu'au 04/05/2029).



FT_SUDAK_DECAP CEM_Version 5_du 22-11-2026