SUDAK AntiDust WB

Traitement protecteur anti-poussière et décoratif pour sols béton

Identification

SUDAK AntiDust WB est un traitement pénétrant à base de minéraux soluble, spécialement formulé pour la protection et l'embellissement des surfaces en béton. Il réagit chimiquement avec les composants du béton pour créer une surface durable, résistante aux taches, à l'abrasion et à la poussière, tout en ravivant les couleurs naturelles du béton.

Utilisations

- Sol industriel : Usines, ateliers, entrepôts, parkings couverts
- Milieu urbain : Trottoirs, places publiques, dallages extérieurs
- Décoratif : Dalles béton poli, béton imprimé, béton teinté
- Éléments architecturaux : Pavés, Murs, bancs, mobilier urbain en béton

Normes

SUDAK AntiDust WB est conforme aux normes : EN 13892-3 ; EN 1542 ; EN ISO 7783-2 ;EN ISO 10545-14

Avantages

- ANTI-POUSSIÈRE : Élimination définitive du farinage
- RÉSISTANCE : Exceptionnelle à l'abrasion et aux charges roulantes
- ANTI-TACHES : Protection contre huiles, graisses, produits courants
- DÉCORATIF : Ravive et intensifie les couleurs du béton
- PERMÉABLE : Laisse respirer le support (évite les moisissures)
- DURABLE | Protection de 5-8 ans selon trafic
- ECOLOGIQUE | Base aqueuse, faible émission COV, recyclable
- FACILE D'ENTRETIEN | Nettoyage simple et économique

Support technique

SUDAK MAROC offre un service complet : assistance technique sur site, conseils sur l'utilisation des produits, essais d'évaluation et conseils sur les équipements à utiliser. Les données techniques et orientations peuvent être fournies pour les adjuvants et aussi pour les autres produits destinés aux travaux spéciaux.

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul • Tél. +212 5 28 24 52 67 • contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com

Dosage optimal

Béton lisse non poreux	0.20-0.25 L/m²/couche
Béton standard	0.25-0.30 L/m²/couche
Béton poreux ou brut	0.30-0.40 L/m²/couche
Béton imprimé/texturé	0.35-0.45 L/m²/couche

Données techniques

Apparence	Liquide transparent
Base chimique	Silicate modifié en phase aqueuse
Densité	1.18 ± 0.02 g/cm³ à 20°C
pH	11.2 ± 0.5
Viscosité	80-120 mPa•s à 20°C
Solides en poids	28 ± 2%
Point d'éclair	>100°C (non inflammable)
Temps de séchage tactile	1-2 heures (à 20°C, 50% HR)
Temps de durcissement complet	7 jours (pénétration optimale)
Durée de conservation	12 mois en conteneur fermé, à l'abri du gel

Les spécifications de propriétés sont basées sur des tests de laboratoire et peuvent varier dans l'application pratique. Pour déterminer l'aptitude technique individuelle, des essais d'aptitude préliminaires doivent être effectués dans les conditions d'application réelle.

Conditionnement

SUDAK AntiDust WB est disponible en sceaux métallique de 5 KG, 25 KG et fût métallique de 280 KG.

Instructions d'utilisation

Matériel recommandé Application manuelle : Rouleau à poils courts et pinceau pour contours Application mécanique : Pulvérisateur basse pression (sans air de préférence) Équipement de protection | Gants, lunettes, vêtements imperméables Mode opératoire

- 1. Agitation : Homogénéiser le produit avant utilisation
- 2. Première couche : Appliquer en croisant les passes
- 3. Imprégnation : Laisser pénétrer 30-60 minutes
- 4. Excédent | Essuyer les flaques résiduelles
- 5. Deuxième couche : Appliquer après 2-4 heures
- 6. Séchage | Interdire le piétinement pendant 12 heures minimum
- 7. Cure | Éviter l'eau pendant 48 heures, charges lourdes après 7 jours

FT_SUDAK_AntiDust WB_Version 5_du 22-11-2026

Notes Importantes

L'Âge du béton doit être au minimum 28 jours avec une humidité résiduelle inférieur à 4%. Appliquer entre une température ambiante de +5°C et +35°C.

Hygiène et sécurité

*Pour plus d'informations, consultez la Fiche de Données de Sécurité disponible pour ce produit.

Note importante

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur l'expérience de chantier et des essais de laboratoire, et sont données à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu. SUDAK MAROC se réserve le droit de modifier les informations de ce document sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version antérieure.

Qualité et maîtrise

Tous les produits SUDAK fabriqués sur notre site d'Aït Melloul (Maroc) sont produits dans le cadre d'un système de management de la qualité certifié par un organisme indépendant conforme aux exigences de la norme **ISO 9001:2015** (SGS – certificat n° MA26/00000026, valide jusqu'au 04/05/2029).



FT_SUDAK_AntiDust WB_Version 5_du 22-11-2026