SUDAK CURE W

Agent de cure en phase aqueuse, sans solvant, pour béton et mortier

Identification

SUDAK CURE W est un produit de cure filmogène qui protège les surfaces en béton, mortier et chape contre une évaporation trop rapide de l'eau de gâchage. Il assure un durcissement régulier et améliore la durabilité du béton.

Utilisations

SUDAK CURE W peut être appliqué pour la protection et la maturation du béton sur des surfaces horizontales et verticales de tout type de structure comme :

- Sols en béton imprimés, désactivé ou poli (terrazzo)
- Dalles bâtiment ou industrie
- Pistes d'aéroport
- Parements de digues, revêtements de canaux, réservoirs (hors contact eau potable)
- Grandes surfaces en béton
- Piliers, poutres, etc., après le décoffrage

Normes

SUDAK CURE W est conforme aux exigences de la norme ASTM C309 Type 1.

Avantages

- Réduit le risque de fissuration, de décollement ou de formation d'une surface pulvérulente
- Augmente la résistance superficielle et la durabilité du béton
- Permet un assèchement régulier et lent pendant 3 à 4 semaines
- Forme un film résistant à la vapeur d'eau qui s'élimine naturellement avec le temps, sans décapage chimique

Dosage optimal

Consommation de 60 - 160 g/m2 de produit, en fonction de l'absorption du support et du type d'application.

Support technique

SUDAK MAROC offre un service complet : assistance technique sur site, conseils sur l'utilisation des produits, essais d'évaluation et conseils sur les équipements à utiliser. Les données techniques et orientations peuvent être fournies pour les adjuvants et aussi pour les autres produits destinés aux travaux spéciaux.

FT_SUDAK_CURE W_Version 5_du 22-11-2026

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul • Tél. +212 5 28 24 52 67
contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com

SUDAK CURE W

Agent de cure en phase aqueuse, sans solvant, pour béton et mortier

Données techniques

- **Composition chimique** Copolymère styrène-butadiène en phase aqueuse, sans solvant, sans APEO
- **Couleur** Blanc Laiteux (devient transparent après séchage)
- **Densité** 1,01
- **PH** 7,00

Conditionnement

SUDAK CURE W est disponible en IBC de 1000Kg, Fût de 200Kg et Bidon de 20Kg.

Instructions d'utilisation

SUDAK CURE W peut être appliqué à la brosse ou, de préférence, par pulvérisation :
Appliquer dès qu'on n'observe plus de film d'eau à la surface du béton. SUDAK CURE W doit être appliqué immédiatement après le talochage ou la finition, dès que le béton devient ferme. SUDAK CURE apparait tout d'abord blanc; après séchage il devient transparent.
Pour la pulvérisation :

a) Maintenir la buse à environ 1 m de la surface
b) Pression minimale : 1 bar
c) Buse fine recommandée (ouverture de 2 mm) pour une répartition homogène
d) Rincer le matériel à l'eau aussitôt après usage ; ne pas rejeter les eaux de rinçage dans le sol, les égouts ou les cours d'eau

Notes Importantes

- En cas de températures extrêmes, soleil direct ou vent, des mesures de protection complémentaires sont nécessaires (toiles de jute humides, géotextiles)
- Le film disparaît progressivement après une semaine

Stockage

Durée de conservation : 12 mois au sec, à l'abri du gel, sous emballage fermé d'origine. Protéger impérativement du gel ou d'une forte exposition au soleil pendant le stockage.

Hygiène et sécurité

SUDAK CURE W n'est pas classé dangereux selon le SGH (règlement CLP). Cependant, évitez le contact avec la peau et les yeux ainsi que l'ingestion. Des gants et des lunettes de protection appropriés doivent être portés.

Environnement : produit en phase aqueuse, sans solvant ni alkylphénols éthoxylés (APEO). Mélange non classé dangereux pour la santé ni pour l'environnement aquatique (SGH/CLP) : le conservateur n'est présent qu'à l'état de traces, très en dessous des seuils de classement. Après séchage, le film polymère est insoluble dans l'eau et inerte vis-à-vis des eaux superficielles et souterraines. Éviter tout déversement du produit liquide dans le sol ou les réseaux ; collecter les eaux de lavage et les éliminer selon la réglementation locale.

**Pour plus d'informations, consultez la Fiche de Données de Sécurité disponible pour ce produit.*

SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul • Tél. +212 5 28 24 52 67
contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com

SUDAK CURE W

Agent de cure en phase aqueuse, sans solvant, pour béton et mortier

Qualité et maîtrise

Tous les produits SUDAK fabriqués sur notre site d'Aït Melloul (Maroc) sont produits dans le cadre d'un système de management de la qualité certifié par un organisme indépendant conforme aux exigences de la norme **ISO 9001:2015** (SGS – certificat n° MA26/00000026, valide jusqu'au 04/05/2029).





SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul • Tél. +212 5 28 24 52 67
contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com